

Zug (Belastung in Scheibenebene)

Werden BSP-Bauteile in der Scheibenebene auf Zug beansprucht, erfolgt - unter der Annahme, dass der E-Modul in Faserrichtung $E_{0,\text{mean}}$ für alle Schichten gleich ist - der Nachweis nach Glg. $\text{\eqref{eq:eqn_1}}$. Für die effektive Fläche A_{ef} werden dabei nur jene Lagen in Rechnung gestellt, bei denen die Faserrichtung parallel zur Krafrichtung ist. Der Systemfaktor $k_{\text{sys},t,0}$ berücksichtigt dabei die Systemwirkung von parallel wirkenden Lamellen. Aktuell ist dieser Faktor gleich 1,0 .

$$\begin{equation} \text{\label{eq:eqn_1}} \frac{\{N_d\}}{\{A_{\text{ef}}\}} \leq \{f_{t,0,\text{CLT},\text{net},d}\} = \frac{\{k_{\text{bmod}}\} \cdot \{f_{t,0,\text{CLT},\text{net},k}\}}{\{\gamma_M\}} = \{k_{\text{sys},t,0}\} \cdot \frac{\{k_{\text{bmod}}\} \cdot \{f_{t,0,l,k}\}}{\{\gamma_M\}} \end{equation}$$



Bild mit Spannungsverlauf

From:

<https://www.ihbv.at/wiki/> - IHBV Wiki

Permanent link:

https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:plate_loaded_in_plane:tension&rev=1445586966 

Last update: **2019/02/21 10:22**

Printed on 2025/11/01 05:56