2025/11/03 00:30 1/2 Steifigkeiten

# Steifigkeiten

### Dehnsteifigkeiten

\begin{eqnarray}  $\{c \ x\} = \{E \ 0\} \ \ \|i = 1\}^{\{n \ x\}} \{\{t \ \{i,x\}\}\} \setminus \{c \ y\} = \{E \ 0\}$  $\cdot \sum_{i=1}^{n_y} {\{t_{i,y}\}} \end{eqnarray}$ 

#### Es bedeuten:

\$c_x\$	Dehnsteifigkeit in x-Richtung
\$c_y\$	Dehnsteifigkeit in y-Richtung
\$E_0\$	Elastizitätsmodul in Faserrichtung
\$E_{90}\$	Elastizitätsmodul quer zur Faserrichtung (i. d. R. $E_{90}$ = 0)
\$t_{i,x}\$	Dicke der Schicht i mit Faserrichtung in x-Richtung
\$t_{j,y}\$	Dicke der Schicht j mit Faserrichtung in y-Richtung

## Schubsteifigkeit bei Belastung in Scheibenebene

 $\begin{equation} \{c_{xy}\} = \{G^*\} \setminus \{c_{T}\} \setminus \{equation\} \ mit \setminus \{equation\} \}$  $= \{\{\{G_0\}\} \setminus \{1 + 6 \setminus \{p_S\} \setminus \{\{\{t \in a\}\}\}\}$ \right)}^{{q S}}}}\end{equation}

und  $q_s = 1,21$  sowie  $p_s = 0,53$  für 3-schichtige und  $p_s = 0,43$  für 5- und 7-schichtige BSP-Scheiben (gültig für  $G_0 / G_{90} = 10$ )

Die Faktoren q<sub>s</sub> und p<sub>s</sub> wurden im Zuge einer FE-Studie ermittelt und sind u.a. in ON B 1995-1-1:2014 11 15 verankert.

#### Es bedeuten:

\$c_{xy}\$	Schubsteifigkeit einer BSP-Scheibe
\$G^*\$	effektiver Schubmodul
\$G_0\$	Schubmodul
\$t_{CLT}\$	Gesamtdicke der BSP-Scheibe
\$t\$	mittlere Schichtdicke (\$t\$ = \$t_{CLT}/n\$)
\$a\$	Brettbreite (i. Allg. \$a\$ = 150 mm)

https://www.ihbv.at/wiki/ - IHBV Wiki

Permanent link:

https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id=clt:design:stiffness:stiffness&rev=1424686786

Last update: 2019/02/21 10:22 Printed on 2025/11/03 00:30

 $clt: design: stiffness: stiffness \ https://www.ihbv.at/wiki/doku.php?id = clt: design: stiffness: stiffness \& rev = 1424686786$ 

Last update: 2019/02/21 10:22